


## Pannes SIGMA

Les pannes-Sigma, des profilés formés à froid galvanisés, représentent pour tous les secteurs un support idéal et solide pour une gamme illimitée de bardages et de toitures.



| Épaisseur (mm) | Masse (kg/lm) |
|----------------|---------------|
| 1,50           | 3,50          |
| 2,00           | 4,60          |
| 2,50           | 5,75          |

### Caractéristiques techniques

|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueurs     | percé et perforé selon vos besoins                                                             |
| Type de métal | Acier S350 GD                                                                                  |
| Revêtements   | Galvanisation principe Sendzimir 275 gr/m<br>galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé |

### Normes de référence

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Acier galvanisé        | NF EN 10346:2015 - NF EN 1090-2+CN:2020 - tolérances selon NF EN 10143:2006 |
| Tolérances / Géométrie | NF EN 1090-2:2018 + NF EN 1090-2/CN:2020                                    |
| Calcul statique        | NF EN 1993-1-3+NA:2007                                                      |

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 20240940351-FC

|      | H   | B3 | D  | A   | C  | T  | Ø  |
|------|-----|----|----|-----|----|----|----|
|      | mm  | mm | mm | mm  | mm | mm | mm |
| Σ140 | 140 | 56 | 20 | 100 | 15 | 34 | 14 |
| Σ170 | 170 | 56 | 20 | 130 | 15 | 34 | 14 |
| Σ200 | 200 | 56 | 20 | 160 | 15 | 34 | 14 |
| Σ230 | 230 | 56 | 20 | 190 | 15 | 34 | 14 |
| Σ260 | 260 | 70 | 20 | 220 | 18 | 44 | 14 |

|           | Poids Kg/m |         |         |         |         |
|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Épaisseur | 1,50 mm    | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 3,50 mm |
| Σ140      | 3,50       | 4,60    | 5,75    | -       | -       |
| Σ170      | 3,85       | 5,10    | 6,30    | -       | -       |
| Σ200      | 4,20       | 5,50    | 6,80    | -       | -       |
| Σ230      | 4,50       | 6,00    | 7,50    | -       | -       |
| Σ260      | 5,35       | 7,05    | 8,75    | 10,40   | 12,00   |